

DE ACECUT 5250 ist ein vollständig verdunstendes Schneidöl zum Zuschneiden von Glas. Bevorzugte Anwendungsgebiete sind:

- Zuschnitt von beschichtetem Glas
- Online Zuschnitt von Floatglas
- Zuschnitt von Spiegeln
- Zuschnitt von Verbundglas (Schneiden der Folie mit Messer)

ACECUT 5250 kann auch zum allgemeinen Zuschnitt von Glas bis ca. 10 mm verwendet werden.

01 Spezifikation

Dichte:	0,758 - 0,772 g/ml	DIN 51757 (20°C)	pH (konz.):	6 - 7	pH Indikator Strips
Brechungsindex:	1,418 - 1,431	DIN 51432 (20°C)	Viskosität:	1,0 - 3,0 mPas	DIN 54453 (20°C)

02 Handhabung

ACECUT 5250 ist nach der Gefahrstoffverordnung mit „Gesundheitsschädlich“ gekennzeichnet. Beim Umgang empfehlen wir den Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen. Weitere sicherheitstechnische Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

03 Lagerung

Die Mindesthaltbarkeit von ACECUT 5250 beträgt bei gut verschlossenen Gebinden und Lagertemperaturen von 5 - 40 °C 1 Jahr.

EN ACECUT 5250 is a completely evaporating cutting fluid for glass cutting. It is recommended when:

- cutting coated glass
- cutting float glass online
- cutting mirror glass
- cutting laminated glass (foil cut by knife)

It can also be used when generally cutting glass up to approx.10 mm.

01 Specification

Density:	0.758 - 0.772 g/ml	DIN 51757 (20°C)	pH (conc.):	6 - 7	pH-Indicator Strips
Refractive index:	1.418 - 1.431	DIN 51432 (20°C)	Viscosity:	1.0 - 3.0 mPas	DIN 54453 (20°C)

02 Handling

ACECUT 5250 is classified and labelled in accordance with EC directives or respective national laws as "Harmful". We recommend the use of suitable protective gloves. For more safety information please see the Material Safety Data Sheet.

03 Storage

Stored in well-closed containers at temperatures between 5 and 40 °C the minimum shelf life of ACECUT 5250 is 1 year.

FR ACECUT 5250 est une huile de coupe complètement évaporable destinée à la découpe du verre. Les domaines d'application privilégiés sont :

- La découpe du verre à couche métallique
- La découpe on-line du verre „float“
- La découpe de miroirs
- La découpe du verre feuilleté (séparation de la feuille de PVB par lame)

De façon générale, elle est aussi utilisée pour la découpe du verre jusqu'à 10 mm.

01 Spécification

Densité :	0,758 - 0,772 g/ml	DIN 51757 (20°C)	pH (concentré) :	6 - 7	bandes indicatrices pH
Indice de réfraction :	1,418 - 1,431	DIN 51432 (20°C)	Viscosité :	1,0 - 3,0 mPas	DIN 54453 (20°C)

02 Manipulation

ACECUT 5250 est étiqueté „nocif „conformément aux directives de la CE. Lors de la manipulation, nous vous recommandons de porter des gants de protection appropriés. Les autres données techniques de sécurité sont reprises sur la fiche de sécurité correspondante.

03 Stockage

La durée de conservation minimale d'ACECUT 5250 est de 1 an en emballage bien fermé et à une température de stockage comprise entre 5 °C et 40 °C.