

Molub-Alloy™ Paste PL

NLGI 2. Magas hőmérsékletű szerelőpaszta.

Leírás

Castrol Molub-Alloy™ Paste PL (korábbi nevén Optimol™ Paste PL) különösen alkalmas magas terhelésű csúszó felületekhez, valamint alap-és vékonyfilmes kenéshez magas nyomáson és magas hőmérsékleten az akadó csúszás (stick-slip) ellen. Nagyobb felületekhez, valamint nehezen hozzáférhető kenési pontokhoz mint a furatok, menetek, és fogaskoszorúk, a Castrol Molub-Alloy Paste PL SPRAY kiszerelést is ajánljuk. Jóváhagyások: NATO S 722, DEF-STAN 80-81/1

Alkalmazási Terület

Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -30 °C....+600°C

Szereléseknél:

Illesztéssel-, préseléssel.

Csavaros kötésekhez, nyomó- és csúszó illesztésekhez magas hőmérsékleten max. 600 °C.

Siklócsapágyakhoz, perselyekhez és fogaskerekekhez.

Gépek vezetőkei és csúszó felületeik, szánvezetőkei, és csuklók.

Tehergépkocsikhoz.

Futószalagokon a gépkocsigyártás transzmissziós hajtásoknál.

Fémalakításoknál:

Fémek melegmegmunkálása során a szerszám és a munkadarab jó elválasztásához .

Mélyhúzásnál a préselési nyomás csökkentésére.

Előnyök

- Széles alkalmazási terület, azonnali kenési hatás.
- Gazdaságos alkalmazás, könnyű alkalmazás (spray).
- Termikusan stabil.
- Kiváló kényszerfutási tulajdonságok a szilárd kenőanyagok következtében.
- Maximális terhelésfelvő képesség.
- Különösen alacsony súrlódási együttható, Stick-Slip mentes csúszás.
- Jó korrózióvédelem, meggátolja a súrlódási korróziót.
- Jó tapadás- és elválasztási képesség.
- Meggátolja a beragadást.

Speciális Jellemzők

	Tesztelési mód	Egység	Paste PL
Tételszám	-	-	08410
Szín	vizuális	-	szürke-fekete
Alap	-	-	zsírszerő hordozó / molibdén-szulfid és színergetikus hatású szilárd kenőanyagok/ásványi olaj
NLGI konzisztencia	DIN 51818	-	2
Sűrűség 20 °C-on	DIN 51757	g/cm ³	1,50
Vegyes súrlódás:	Almen-Wieland-gép	N	20.000
Alkalmazhatóság: nyitott kenési helyre levegőtől zárt kenési helyre	-	°C °C	+ 450 + 600

Ezek a műszaki adatok tesztértékek átlagán alapulnak. Esetenként kismértékű eltérések előfordulhatnak. További információt a Castrol helyi képviselőjétől kaphat.

Egyéb információk

- Felületeket meg kell tisztítani, egyenletes rétegben kell felvinni a felületre ecsettel vagy pelyhezésmentes ronggyal, vagy Spay formában. El kell távolítani el a fölösleges pasztát.
- Molub-Alloy Paste PL Spray palackot használat előtt jól rázza fel, tartsa a palackot körülbelül 15 - 20 cm-re a kenési ponttól, és egyenletesen vékony rétegben vigye fel a felületre..
- Paszta specifikus alkalmazásokhoz - nem váltja ki az olaj vagy zsír kenést.
- Ne keverjék más pasztákkal, zsírral vagy olajjal

A termék neve korábban Optimol Paste PL volt. A név 2015-ben megváltozott.

Molub-Alloy™ Paste PL

19 Apr 2015

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
www.castrol.hu