

Rustilo™ Aqua 30

Magas teljesítményszintű vizes oldatban készült korróziógátló

Leírás

A Castrol Rustilo Aqua™ 30 (korábban Aquasafe™ 30) új adalék technológiával, vizes oldatban készült magas teljesítményszintű környezetbarát korróziógátló szer. A Rustilo Aqua 30 a felhordást és a száradást követően lágy zsírhoz hasonló, alig észrevehető védőfilmet képez amely általában csak oldószer bázisú termékekkel valósítható meg. A Rustilo Aqua 30 nehézfémeket nem tartalmaz.

Alkalmazási Terület

A Rustilo Aqua 30 optimális megoldást biztosít a legkülönbözőbb fém munkadarabok rövid- és középtávú védelmére a tárolás és a szállítás során. Az optimális védőfilm merítéssel vagy alacsony nyomású szórással hordható fel.

Használati Feltételek

A Rustilo Aqua 30 használatra kész állapotban kerül szállításra. A használatra javasolt hőmérséklet tartomány 20 - 30 °C.

Előnyök

- Vizes oldatban kerül szállításra, környezetbarát, biztonságos munkakörülményeket nyújt,
- Nem tartalmaz oldószert így:
 - a tűzveszély megelőzhető
 - nem károsítja az ózonréteget
 - elősegíti az ISO 14001 követelmények megvalósítását
- Rendkívül vékony védőfilmet képez így:
 - a munkadarabok egyszerűen és biztonságosan kezelhetőek
 - kifogástalan védelmet nyújt a vasfém anyagú munkadarabok korróziójával szemben
- Alacsony habképződés - merítéssel és alacsony nyomású szórással is alkalmazható,
- Rövid száradási időtartam - minimális hatással van a műveleti időkre
- A Rustilo Aqua 30 védőfilmje szükség esetén oldószerezrel vagy lúgos kémhatású tisztítószerrel könnyen eltávolítható

Speciális Jellemzők

Név	mérési eljárás	egység	Rustilo Aqua 30
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, esetenként enyhén opálos mikro-emulzió
sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	kg/m ³	1000
pH (átlagos érték)	ASTM E70/97		9.6
védőfilm jellege	-	-	áttetsző lágy zsírszerű film
védőfilm vastagsága	saját	µm	0.9
korrózióvédelem	(*) beltéri tárolás	hónap	9
	(**) kültéri tárolás	hónap	nem javasolt
száradási idő (95 %-os vízvesztés 20 °C-on)	saját	perc	30
felhasználás	saját	kg/100 m ²	1.25

az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel.

Figyelmeztetés a felhasználónak

A Rustilo Aqua 30 alkalmazása előtt a kezelendő felületet az optimális eredmény érdekében tisztítsuk meg a szennyeződésekől, elsősorban a zsírtól és az olajtól.

A vizes oldatú korróziógátló szerek alkalmazásánál rendkívül fontos szempont a száradási idő; az az időtartam amelyet követően a munkadarab már csomagolható vagy beépíthető. Az ideális korrózióval szembeni védelem eléréséhez legalább 30 perc száradási időt kell biztosítani. A száradás időtartama légfúvóval lerövidíthető. Rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk a 8.7 - 9.5 tartományban az oldat pH értékét.

A termék neve korábban Aquasafe 30 volt. A név 2015-ben megváltozott.

Rustilo™ Aqua 30

06 May 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

www.castrol.hu